

## 3DSpider DATA-SHEET

**MATERIAL: 3DSpider®ABS HF**

Sugerencia de Impresión	Valor	Unidad
<b>Temperatura extrusor</b>	210° +/-10°	°C
<b>Temperatura de la cama</b>	Aprox 90-100°	°C
<b>Velocidad</b>	60-80	mm/s
<b>Fan</b>	50-100	%

Propiedades físicas	Valor	Unidad	Standard ISO
<b>Densidad</b>	1.04	g/cm <sup>3</sup>	1183
<b>Absorción agua 23°</b>	0.95	%	62
<b>Módulo de tensión Yield</b>	44	MPa	527
<b>Conductividad térmica</b>	0.17	w/(mK)	DIN52612-1
<b>Elongación</b>	12	%	

3DSpider no ofrece ninguna garantía expresa o implícita con respecto a la integridad o exactitud continua de la información aquí contenida y declina toda responsabilidad sobre su uso. El usuario debe asegurarse de que tiene todos los datos actuales relevantes para su uso particular.